

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-287120

(43)Date of publication of application : 31.10.1995

(51)Int.Cl.

G02B 5/30

G02F 1/1335

(21)Application number : 06-081783

(71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing : 20.04.1994

(72)Inventor : KAMATA AKIRA

## (54) OPTICAL COMPENSATING SHEET

## (57)Abstract:

PURPOSE: To optimize optical characteristics of the base film used and to increase the visual angle range of a TN-type LCD by forming a layer containing a discotic liquid crystal on an intraplane oriented transparent film.

CONSTITUTION: A layer containing a discotic liquid crystal is formed on an intraplane oriented transparent film. The intraplane orientation is such a state that the triaxial refractive indexes of the base film satisfy  $n_x = n_y > n_z$ , wherein  $n_x$ ,  $n_y$  are refractive indices in the directions of optical axes perpendicular to each other in the film plane and  $n_z$  is the refractive index in the thickness direction of the film. Further, it is preferable that the intraplane orientation degree calculated as  $\Delta n \cdot d$  of the transparent film ranges 20 to 300nm, wherein  $d$  is the thickness of the base film and  $\Delta n = (n_x + n_y) / 2 - n_z$ . Thus, characteristics of angle of field can be largely improved.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.03.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2767382

BEST AVAILABLE COPY

[Date of registration]

10.04.1998

[Number of appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-287120

(43) 公開日 平成7年(1995)10月31日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 B 5/30				
G 0 2 F 1/1335	5 1 0			

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願平6-81783

(22) 出願日 平成6年(1994)4月20日

(71) 出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72) 発明者 鎌田 晃

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真  
フイルム株式会社内

(54) 【発明の名称】 光学補償シート

(57) 【要約】

【目的】 TN型液晶表示セルの大幅な視野角改善を達成できる光学補償シートを提供する。

【構成】 面配向性透明フィルム上に、ディスコティック液晶を含む層を形成した光学補償シート。

【効果】 完全等方性基板にディスコティック液晶を塗ったものより更に広い視野角改善効果がある。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 面配向性透明フィルム上に、ディスコティック液晶を含む層を形成したことを特徴とする光学補償シート。

【請求項2】 面配向性透明フィルム上をラビング処理した後、或いは面配向性透明フィルムに配向膜を形成した後、或いは面配向性透明フィルムに配向膜を形成して更にラビング処理した後、その上にディスコティック液晶を含む層を形成したことを特徴とする光学補償シート。

【請求項3】 面配向性透明フィルムの面配向度が、 $\Delta n \cdot d$ の値にして20～300nmであることを特徴とする請求項1または2記載の光学補償シート。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、光学補償シートに関し、特に表示コントラスト及び表示色の視角特性を改善するために有用な光学補償シートに関する。

【0002】

【従来の技術】日本語ワードプロセッサやデスクトップパソコン等のOA機器の表示装置の主流であるCRTは、薄型軽量、低消費電力という大きな利点をもった液晶表示素子に変換されてきている。現在普及している液晶表示素子（以下LCDと称す）の多くは、ねじれネマチック液晶を用いている。このような液晶を用いた表示方式としては、複屈折モードと旋光モードとの2つの方式に大別できる。

【0003】複屈折モードを用いたLCDは、液晶分子配列のねじれ角が90°以上ねじれたもので、急峻な電気光学特性を持つため、能動素子（薄膜トランジスタやダイオード）が無くても単純なマトリクス状の電極構造で時分割駆動により大容量の表示が得られる。しかし、この複屈折モードを用いたLCDは応答速度が遅く（数百ミリ秒）、階調表示が困難という欠点を持っているため、能動素子を用いた液晶表示素子（TFT-LCDやMIM-LCDなど）の表示性能を越えるまでにはいたらない。

【0004】TFT-LCDやMIM-LCDには、液晶分子の配列状態が90°ねじれた旋光モードの表示方式（TN型液晶表示素子）が用いられている。この表示方式は、応答速度が速く（数十ミリ秒）、容易に白色表示が得られ、高い表示コントラストを示すことから他の方式のLCDと比較して高画質化には最も有力な方式である。しかし、ねじれネマティック液晶を用いているため、表示方式の原理上、見る方向によって表示色や表示コントラストが変化するという視角特性上の問題があり、CRTの表示性能を越えるまでにはいたらない。

【0005】特開平4-229828号、特開平4-258923号公報などに見られるように、一対の偏光板とTN型液晶セルの間に、位相差フィルムを配置するこ

とによって視野角を拡大しようとする方法が提案されている。上記特許公報で提案された位相差フィルムは、液晶セルに対して、垂直な方向に位相差がほぼゼロのものであり、真正面からはなんら光学的な作用を及ぼさず、傾けたときに位相差が発現し、液晶セルで発現する位相差を補償しようというものである。しかし、これらの方法によってもLCDの視野角はまだ不十分であり、更なる改良が望まれている。特に、車載用や、CRTの代替として考えた場合には、現状の視野角では全く対応できないのが実状である。

【0006】また、特開平4-366808号、特開平4-366809号公報では、光学軸が傾いたカイラルネマティック液晶を含む液晶セルを位相差フィルムとして用いて視野角を改良しているが、2層液晶方式となりコストが高く、非常に重いものとなっている。更に特開平4-113301号、特開平5-80323号公報に、液晶セルに対して、光軸が傾斜している位相差フィルムを用いる方法が提案されているが、一軸性のポリカーボネートを斜めにスライスして用いるため、大面積の位相差フィルムを、低コストでは得難いという問題点があった。また特開平5-157913号、EP0576304A1公報に、ポリカーボネートに特殊な延伸を行なうことにより、光軸が傾斜している位相差フィルムを用いる方法が提案されているが、やはり、大面積の位相差フィルムを低コストで得ることは難しい。更に、特願平5-5823号明細書に光異性化物質を用いて光軸が傾斜している位相差フィルムを用いる方法が記載されている。この方法によれば、広い視野角特性を有し、軽量で、かつ低コストの液晶表示素子が実現できる。しかし、この方法の欠点として該位相差フィルムの熱、光に対する安定性が十分でないという問題点があった。

【0007】また、特開平5-215921号公報においては一対の配向処理された基板に硬化時に液晶性を示す棒状化合物を挟持した形態の複屈折板によりLCDの光学補償をする案が提示されているが、この案では従来から提案されているいわゆるダブルセル型の補償板と何ら変わることがなく、大変なコストアップになり事実上大量生産には向かない。さらに棒状化合物を使用する限りは、後に述べる光学理由によりその複屈折板ではTN型LCDの全方位視野角改善は不可能である。また、特開平3-9326号、及び特開平3-291601号公報においては配向膜が設置されたフィルム状基盤に高分子液晶を塗布することによりLCD用の光学補償板とする案が記載されているが、この方法では分子を斜めに配向させることは不可能であるため、やはりTN型LCDの全方位視野角改善は不可能である。

【0008】そこで、本発明者は特願平5-236539号によりディスコティック液晶を配向膜により配向させた光学補償シートを発明した。そして、このシートの製作に用いるベースフィルムの光学特性としては当初等

方体のものを用いていたが、若干の異方性をもつベースフィルムを用いるとその異方性の度合いによって、等方性ベースフィルムを用いるときよりもその光学補償シートを装着したTN型LCDの視野角が広がったり狭くなったりすることを見いだした。

#### 【0009】

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的はディスコティック液晶を含む層を有する光学補償シートにおいて用いるベースフィルムの光学特性を最適化することにより、TN型LCDの視野角を格段に広げることのできる光学補償シートを提供することにある。

#### 【0010】

【課題を解決するための手段】上記課題は、(1)面配向性透明フィルム上に、ディスコティック液晶を含む層を形成したことを特徴とする光学補償シート、(2)面配向性透明フィルム上をラビング処理した後、或いは面配向性透明フィルムに配向膜を形成した後、或いは面配向性透明フィルムに配向膜を形成して更にラビング処理した後、その上にディスコティック液晶を含む層を形成したことを特徴とする光学補償シート、(3)面配向性透明フィルムの面配向度が、 $\Delta n \cdot d$ の値にして20～300nmであることを特徴とする前記(1)または(2)記載の光学補償シート、により達成された。

【0011】以下、本発明の有用性を説明する。まず、光学的有用性を図面を用いてTN型LCDを例にとり説明する。図1、図2は、液晶セルにしきい値電圧以上の十分な電圧を印加した場合の液晶セル中を伝搬する光の偏光状態を示したものである。コントラストの視野角特性には、特に電圧印加時の光の透過率特性が大きく寄与するため、電圧印加時を例にとり説明する。図1は、液晶セルに光が垂直に入射した場合の光の偏光状態を示した図である。自然光L0が偏光軸PAをもつ偏光板Aに垂直に入射したとき、偏光板PAを透過した光は、直線偏光L1となる。

【0012】TN型液晶セルに十分に電圧を印加した時の液晶分子の配列状態を、概略的に1つの液晶分子でモデル的に示すと、概略図中LCのようになる。液晶セル中の液晶分子でモデル的に示すと、概略図中LCの分子長軸が光の進路と平行な場合、入射面(光の進路に垂直な面内)での屈折率の差が生じないので、液晶セルを透過しても直線偏光のまま伝搬する。偏光板Bの偏光軸PBを偏光板Aの偏光軸PAと垂直に設定すると、液晶セルを透過した直線偏光L2は偏光板Bを透過することができず暗状態となる。

【0013】図2は、液晶セルに光が斜めに入射した場合の光の偏光状態を示した図である。入射光の自然光L0が斜めに入射した場合偏光板Aを透過した偏光L1はほぼ直線偏光になる。(実際の場合偏光板の特性により楕円偏光になる)。この場合、液晶の屈折率異方性により液晶セルの入射面において屈折率の差が生じ、液晶セ

ルを透過する光L2は楕円偏光しており偏光板Bでは完全に遮断されない。この様に、斜方入射においては暗状態での光の遮断が不十分となり、コントラストの大幅な低下を招き好ましくない。

【0014】本発明は、このような斜方入射におけるコントラストの低下を防ぎ視角特性を改善できる光学補償板を提供しようとするものである。図3に本発明により製造される光学補償シートの使用例を示した。偏光板Aと液晶セルTNCとの間に、液晶セルの法線方向から傾いた光学軸を持つ光学異方素子RF1が配置されている。この光学異方素子RF1は光軸に対して光が入射する角度が大きくなる程位相差が大きくなる複屈折体である。また、偏光板Bと液晶セルTNCとの間に、液晶セルの法線方向から傾いた光学軸を持つ光学異方素子RF2が配置されている。この光学異方素子RF2はRF1と同じ光学特性を持つ複屈折体である。このような構成の液晶表示素子に図2の場合と同様に自然光L0が斜方入射すると以下に述べる光学変調が起こる。まず、偏光板Aによって直線偏光L1にされ、光学異方素子RF1を透過するときに位相遅延作用によって楕円偏光L3に変調される。次に液晶セルTNCを通ると逆位相の楕円偏光L4に変調され、更に光学異方素子RF2を透過すると位相遅延作用によって元の直線偏光L5に戻される。こうした作用によって、自然光L0は種々の斜方入射においても同一な透過率が得られる様になり、視角依存性のない高品位な表示が可能な液晶表示素子を得る事ができる。

【0015】本発明により製造される光学補償シートによって、液晶表示素子の視野角を大幅に向上できたことについては以下のように推定している。TN-LCDの多くは、ノーマリーホワイトモードが採用されている。このモードでは、視角を大きくすることに伴って、黒表示部からの光の透過率が著しく増大し、結果としてコントラストの急激な低下を招いていることになる。黒表示は電圧印加時の状態であるが、この時TN液晶セル内の液晶分子は図4(a)のモデルのように並んでいる。この液晶分子の配列を三軸屈折率がほぼ等しい複数の屈折率楕円体で近似すると図4(b)の様になり、TN液晶セルは光学軸がセルの表面に対する法線方向から若干傾いた正の一軸性光学異方体2枚と該法線方向と光学軸が同じ方向を向いた正の一軸性光学異方体2枚、合計4枚の積層体とみなすことができる。

【0016】液晶セルが正の一軸性光学異方体4枚の積層体とみなせるのであれば、それを補償するためには該積層体と同じ光軸傾斜角の組み合わせからなる負の一軸性光学異方体4枚を使うのが好ましい。本発明の場合、光学軸がセルの表面に対する法線方向から若干傾いた負の一軸性光学異方体としてディスコティック液晶層が作用しており、光学軸がセルの表面に対する法線方向と同じ方向を向いた負の一軸性光学異方体として面配向性ベ

ースフィルムが作用していることになる。このような理由から本発明における負の一軸性光学異方体積層体によって大幅な視野角特性改善がなされたものと推定する。


【0017】また特定のディスコティック液晶においてはディスコティック液晶相は配向状態のまま固化させるとディスコティック液晶相・固相転移温度以下ではその構造が安定に保たれるので、この光学異方体は熱的にも安定である。

【0018】本発明におけるディスコティック液晶とは、下記に列挙するようなものであるが、分子自身が負の一軸性をもち且つ斜め配向膜により基板面に対して斜めに光軸が配向するものであれば、とくに下記物質に限定されるものではない。



【0019】

【化1】


TE-1




Rは、



または、




TE-2



Rは、




TE-3




Rは、



TE-4



Rは、




または、



【化2】


【0020】

TE-5




Rは、  
 $n\text{-C}_{10}\text{H}_{21}\text{—}$

TE-6




Rは、  
 $n\text{-C}_8\text{H}_{17}\text{—}$

TE-7



Rは、  
 $n\text{-C}_{18}\text{H}_{37}\text{O—}$

TE-8



Rは、

①  $n\text{-C}_m\text{H}_{2m+1}\text{O—}$  ( $m=2,3,\dots,15$ )

②  $n\text{-C}_8\text{H}_{17}\text{—C(=O)—O—}$

または

③  $n\text{-C}_8\text{H}_{17}\text{O—C(=O)—O—}$

または

④  $n\text{-C}_7\text{H}_{15}\text{O—C(=O)—O—}$

または

⑤  $n\text{-C}_8\text{H}_{17}\text{—C(=O)—O—}$


または

⑥  $n\text{-C}_7\text{H}_{15}\text{O—C(=O)—CH=CH—C(=O)—O—}$


【化3】

【0021】


TE-9




Rは、




または、



または、




TE-10




Rは、




TE-11



Rは、



または、



【0022】本発明におけるディスコティック液晶層の負の一軸性とは、該液晶層の3軸方向屈折率を、その値が小さい順に $n_1$ 、 $n_2$ 、 $n_3$ としたとき、 $n_1 < n_2 = n_3$ の関係を有するものである。従って光学軸方向の屈折率が最も小さいという特性を有するものである。ただし、 $n_2$ と $n_3$ の値は厳密に等しい必要はなく、ほぼ等しければ十分である。具体的には、

$$|n_2 - n_3| / |n_2 - n_1| \leq 0.2$$

であれば実用上問題はない。また、TFT、TN型液晶セルの視野角特性を大幅に改良する条件としては、該液晶層の光学軸はシート面の法線方向からの傾き $\beta$ が5度～50度であることが好ましく、10度～40度がより好ましい。更に、該液晶層の厚さを $a$ としたとき、 $50 \leq \Delta n' \cdot a \leq 300$  (nm)の条件を満足することが好ましい。但し、 $\Delta n' = (n_2 + n_3) / 2 - n_1$ である。

【0023】本発明において用いるディスコティック

液晶の配向処理には、様々な方法がある。単純に基板表面をラビング処理し、その上に塗設するだけで有効な配向が得られるディスコティック液晶・基板の組み合わせもあるが、最も汎用性が高い方法は配向膜を使う方法である。配向膜としては、無機物斜方蒸着膜、或いは特定の有機高分子膜をラビングした配向膜がこれにあたる。また、アゾベンゼン誘導体からなるLB膜のように光により異性化を起こし、分子が方向性を持って均一に配列する薄膜などもこれにあてはまる。

【0024】有機配向膜としては代表的なものとしてポリイミド膜がある。これはポリアミク酸（例えば、日産化学（株）製SE-7210）を基板面に塗布し100℃から300℃で焼成後ラビングすることにより、ディスコティック液晶を配向させることができる。また、アルキル鎖変性系ポリアル（例えば、クラレ（株）製MP203、同R1130など）の塗膜ならば焼成は必要なく、ラビングするだけで該配向能が付与できる。その



他、ポリビニルブチラール、ポリメチルメタクリレート、など疎水性表面を形成する有機高分子膜ならば大抵のものがその表面をラビングすることによりディスコティック液晶配向能を付与できる。また、無機物斜方蒸着膜としては代表的なものにSiO斜方蒸着膜がある。これは、真空槽内においてベースフィルム面に斜め方向からSiO蒸着粒子を当て、約20~200nm厚の斜め蒸着膜を形成させて配向膜とするものである。この蒸着膜によってディスコティック液晶が配向をすると該液晶層の光軸は、SiO蒸着粒子が飛んできた軌跡を含み該ベースフィルム面に垂直な平面上の特定の方向を向く。

【0025】上記配向膜は、その上に塗設されたディスコティック液晶分子の配向方向を決定する作用がある。但し、ディスコティック液晶の配向は配向膜に依存するため、その組み合わせを最適化する必要がある。次に、一旦配向をしたディスコティック液晶分子は基板面とある角度 $\theta$ をもって配向するが、1成分系では斜め配向の角度は配向膜の種類によってあまり変化せず、ディスコティック液晶分子固有の値をとることが多い。また、ディスコティック液晶分子2種以上を混合するとその混合比によりある範囲内の傾斜角調整ができる。従って、斜め配向の傾斜角制御にはディスコティック液晶種の選択、更には2種以上のディスコティック液晶分子を混合するなどの方法が有効である。

【0026】本発明の光学補償シートに用いるベースフィルム素材は光透過率が良好であることに加えて、面配向していることが必要になる。本発明に言う面配向とは、ベースフィルムの3軸屈折率の関係が、

$$n_x = n_y > n_z$$

を満たす状態である。但し $n_x$ 、 $n_y$ はフィルム面内の互いに直交する光軸方向の屈折率で、 $n_z$ はフィルムの厚み方向の屈折率である。また、 $n_x$ と $n_y$ の値は厳密に等しい必要はなく、ほぼ等しければ十分である。具体的には、

$$|n_x - n_y| / |n_x - n_z| \leq 0.2$$

であれば実用上問題はない。更に、ベースフィルムの厚さを $d$ としたとき、

$$20 \leq \Delta n \cdot d \leq 300 \quad (\text{nm})$$

の条件を満足することが好ましい。但し、 $\Delta n = (n_x + n_y) / 2 - n_z$ である。具体的には、ゼオネックス（日本ゼオン）、ARTON（日本合成ゴム）、フジタック（富士写真フイルム）などの商品名で売られている固有複屈折値が小さい素材から形成されたフィルムが好ましい。しかし、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン等の固有複屈折値が大きい素材であっても製膜時に分子配向を制御することによって $\Delta n \cdot d = 20 \sim 300 \text{ nm}$ の面配向フィルムを形成することも可能であり、それらも好適に利用できる。

【0027】基板上に塗設されたディスコティック液晶

を斜めに配向させる上記以外の方法として、磁場配向や電場配向がある。この方法においてはディスコティック液晶を基板に塗設後、所望の角度に磁場、或いは電場をかけるゾーンが必要であるがそのゾーン自体をディスコティックネマティック相が形成される温度に調整しておく必要がある。

【0028】

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて詳細に説明する。

#### 実施例1

トリアセチルセルロースの80 $\mu$ 厚フィルム（富士写真フイルム（株）製フジタック、サイズ250mm×250mm）を基板とし、その上に配向膜としてアルキル鎖変性ポパール（クラレ（株）製MP203）を1 $\mu$ m厚に塗布する。このポパール膜をラビング機によりラビングして、配向能を付与する。その上に、前記したディスコティック液晶TE-8③とTE-8⑤を4:1のブレンド比で混合したディスコティック液晶素材をメチルエチルケトン液中に溶かして10wt%とした液をスピンコーターにより3000rpmで塗布して、1 $\mu$ 厚のディスコティック液晶無配向層を有したフィルム状物を作成した。このフィルム状物を145℃に設定された恒温槽に5分間入れた後に、10~20℃に設定された金属表面に接触させて急冷することによりディスコティック液晶層を配向させ、光学補償シートサンプルを得た。

#### 【0029】実施例2

100 $\mu$ m厚のポリカーボネートフィルム（三菱瓦斯化学（株）製ユーピロン）を165℃で縦、横おのおの4%の延伸を行い、基板とした。この基板上に配向膜としてアルキル変性ポパール（クラレ（株）製MP203）を1 $\mu$ m厚に塗布する。このポパール膜をラビング機によりラビングして、配向能を付与する。その上に、前記したディスコティック液晶TE-8③とTE-8⑤を4:1のブレンド比で混合したディスコティック液晶素材をメチルエチルケトン液中に溶かして10wt%とした液をスピンコーターにより3000rpmで塗布して、1 $\mu$ 厚のディスコティック液晶無配向層を有したフィルム状物を作成した。このフィルム状物を145℃に設定された恒温槽に5分間入れた後に、10~20℃に設定された金属表面に接触させて急冷することによりディスコティック液晶層を配向させ、光学補償シートサンプルを得た。

#### 【0030】比較例1

1mm厚のガラス板を基板とし、その上に配向膜としてアルキル変性ポパール（クラレ（株）製MP203）を1 $\mu$ m厚に塗布する。このポパール膜をラビング機によりラビングして、配向能を付与する。その上に、前記したディスコティック液晶TE-8③とTE-8⑤を4:1のブレンド比で混合したディスコティック液晶素材をメチルエチルケトン液中に溶かして10wt%とした液

をスピニングコートにより3000rpmで塗布して、1μ厚のディスコティック液晶無配向層を有した板状物を作成した。この板状物を145℃に設定された恒温槽に5分間入れた後に、10～20℃に設定された金属表面に接触させて急冷することによりディスコティック液晶層を配向させ、光学補償板サンプルを得た。

#### 【0031】比較例2

100μm厚のポリカーボネートフィルム（三菱瓦斯化学（株）製ユーピロン）を165℃で縦、横おのおの13%の延伸を行い、基板とした。この基板の上に配向膜としてアルキル変性ポリアル（クラレ（株）製MP-203）を1μm厚に塗布する。このポリアル膜をラビング機によりラビングして、配向能を付与する。その上に、前記したディスコティック液晶TE-8③とTE-8⑤を4：1のブレンド比で混合したディスコティック液晶素材をメチルエチルケトン液中に溶かして10wt%とした液をスピニングコートにより3000rpmで塗布して、1μ厚のディスコティック液晶無配向層を有したフィルム状物を作成した。このフィルム状物を145℃に設定された恒温槽に5分間入れた後に、10～20℃に設定された金属表面に接触させて急冷することによりディスコティック液晶層を配向させ、光学補償シートサンプルを得た。

【0032】なお、各実施例、比較例に用いた基板の $\Delta n \cdot d$ を島津製作所製エリブソメーター（AEP-100）を透過モードにしてレターディションの角度依存性を求め、その値から最適な3軸方向屈折率を計算することにより算出した。

【0033】液晶の異常光と常光の屈折率の差と液晶セルのギャップサイズの積が480nmでねじれ角が90°のTN型液晶セルに実施例1・2及び比較例1・2で得た光学補償シートを図5のように装着し、液晶セルに対して0V～5Vの40Hz矩形波における透過率

(T)の角度依存性を大塚電子製LCD-5000によって測定した。液晶セル表面の法線方向からコントラスト比( $T_{1V}/T_{0V}$ )が1.0を示す位置までの角度を視野角と定義し、上下左右の視野角を求めた。ここで、光学補償シートを全く装着しない該TN型液晶セルのみの測定を、比較例3とした。結果を、表1に示す。尚、図5において矢印は光学補償シートにおけるラビング方向、また液晶セルにおけるラビング方向を表している。図5において光学補償シートのディスコティック液晶層は2枚とも液晶セル側に存在している。

#### 【0034】

【表1】

表1

テスト ナンバー	視野角				基板の $\Delta n \cdot d$
	上	下	右	左	
実施例1	35°	43°	46°	46°	58
実施例2	36°	45°	48°	48°	130
比較例1	23°	32°	34°	34°	0
比較例2	21°	28°	31°	31°	470
比較例3	15°	27°	29°	29°	---

#### 【0035】

【発明の効果】表1から明らかなように、本発明の光学補償シートはTN型液晶セルの視野角を大幅に広げることができる。これに対し、比較例1の様に基板が完全な等方体であるときは何も装着しない比較例3よりは視野角改善効果が認められるが、特に上方の視野角改善が30°に達せず、不十分である。また、比較例2の様にベースフィルムの面配向性が本発明の範囲を越えたものはやはり視野角改善効果を小さくしてしまう。従って、本発明の光学補償シートを用いることにより、TN型液晶セルの視野角を極めて高品位に広げることが可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】液晶セルに光が垂直に入射した場合の光の偏光状態を示した図である。

【図2】液晶セルに光が斜めに入射した場合の光の偏光

状態を示した図である。

【図3】光学補償シートの使用例を示した図である。

【図4】TN液晶セルに電圧をかけたときの液晶分子配列モデル図、及びその光学特性を近似した図である。

【図5】実施例・比較例における視角特性を測定した時の偏光板の偏光軸、液晶セルのラビング方向、光学補償シート配向膜のラビング方向の関係を示した図である。

#### 【符号の説明】

TNC：TN型液晶セル

A、B：偏光板

PA、PB：偏光軸

L0：自然光

L1、L5：直線偏光

L2：液晶セルを通った後の変調光

L3、L4：楕円偏光

LC：TN型液晶セルに十分に電圧を印加した時の液晶


分子の配列状態

RF1、RF2：光学補償シート


BL：バックライト

R1、R2：光学補償シートのラビング方向


【図1】




【図2】




【図3】



【図4】



【図5】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成10年(1998)10月23日

【公開番号】特開平7-287120

【公開日】平成7年(1995)10月31日

【年通号数】公開特許公報7-2872

【出願番号】特願平6-81783

【国際特許分類第6版】

G02B 5/30

G02F 1/1335 510

【FI】

G02B 5/30

G02F 1/1335 510

【手続補正書】

【提出日】平成9年3月3日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 面配向した透明フィルムの上に、ディスコティック液晶を含む層を形成してなる光学補償シート。

【請求項2】 面配向した透明フィルム上をラビング処理した後、或いは面配向した透明フィルム上に配向膜を形成した後、その上にディスコティック液晶を含む層を形成してなる光学補償シート。

【請求項3】 面配向した透明フィルム上に有機高分子膜を形成し、そしてその表面をラビング処理した後、その上にディスコティック液晶を含む層を形成してなる光学補償シート。

【請求項4】 有機高分子膜が、ポリイミド又はアルキル鎖変性ポリアルの膜である請求項3に記載の光学補償シート。

【請求項5】 ディスコティック液晶を含む層が、ディスコティック液晶相からなる請求項1～3のいずれかに記載の光学補償シート。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明は、面配向した透明フィルムの上に、ディスコティック液晶を含む層を形成してなる光学補償シート；また、面配向した透明フィルム上をラビング処理した後、或いは面配向した透明フィルム上に配向膜を形成した後、その上にディスコティック液晶を含む層を形成してなる光学補償シート；更に、面配向した透明フィルム上に有機高分子膜を形成し、そしてその表面をラビング処理した後、その上にディスコティック液晶を含む層を形成してなる光学補償シートにある。上記本発明の光学補償シートにおいて、ディスコティック液晶を含む層が、ディスコティック液晶相からなることが好ましい。また、上記有機高分子膜が、ポリイミド又はアルキル鎖変性ポリアルの膜であることが好ましい。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0034

【補正方法】変更

【補正内容】

【0034】

【表1】

テスト ナンバー	視野角				基板の $\Delta n \cdot d$
	上	下	右	左	
実施例 1	35°	43°	46°	46°	58
実施例 2	36°	45°	48°	48°	130
比較例 1	23°	32°	34°	34°	0
比較例 2	21°	28°	31°	31°	470
比較例 3	15°	27°	29°	29°	---

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**